



ARDEX F 7

Skim Coat

ปูนฉาบบาง สำหรับตักแต่งผิว

ให้ผิวหน้าเรียบเนียนสวย

สำหรับฉาบบาง: 0.3 – 2.0 มม.

ปาดลื่น ใช้งานง่าย

สามารถปล่อยเปลือย หรือใช้ร่วมกับวัสดุปิดผิวได้

สำหรับใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

คุ้มค่า ต้นทุนต่ำ

บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX THAILAND CO., LTD.
969 2nd Floor, Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Telephone: +66 2316 3069
Fax: +66 2316 3075
Email: sales@ardex.co.th
Website: www.ardex.co.th

ARDEX F 7

Skim Coat ปูนฉาบบาง สำหรับตกแต่งผิว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ARDEX F 7 เป็นผงปูนสำหรับฉาบบาง ใช้ผสมกับน้ำ สำหรับปรับระดับผิวหน้าพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอให้เรียบ และซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบที่มีข้อบกพร่องต่างๆ เช่น รอยแตก ร้าว ลายงา รูฟองอากาศในผิวคอนกรีต รอยตะเข็บ และรอยเม็ดทราย สำหรับฉาบบาง 0.3-2.0 มม. ให้ผิวหน้าเรียบเนียน

เมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง จะได้ผิวหน้าที่มีแรงยึดเกาะสูง ไม่แตกร้าว และเรียบเนียน

คุณสมบัติและประโยชน์

- ให้ผิวหน้าเรียบเนียน
- ปาดลื่น ใช้งานง่าย
- สามารถปล่อยเปื้อน หรือมีวัสดุทับหน้า
- ไม่ต้องใช้รองพื้น
- ใช้สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร
- คุ่มค่า ต้นทุนต่ำ

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานฉา และผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
- งานก่ออิฐและบล็อก
- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และพลาสติกบอร์ด

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด แข็งแรง ปราศจากวัสดุหลุดล่อน คราบเกลือ สี และน้ำยาบ่มคอนกรีต ฝุ่นและคราบน้ำมันต้องขจัดออกก่อนการทำงาน

สำหรับคอนกรีตใหม่ ควรปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ

สก๊อตหรือเจียรรอยตะเข็บ หรือขอบหน้าออกก่อนการฉาบบาง

พรมน้ำหรือทำพื้นผิวให้ชื้นก่อนการฉาบบาง เพื่อให้การยึดเกาะดีขึ้นและการแห้งตัวที่เหมาะสม

การผสม

ผสม ARDEX F 7 ขนาด 20 กก.(หนึ่งถุง) กับน้ำสะอาด 7.6 - 8 ลิตร

กรณีผสมต่อครั้งในปริมาณไม่มาก สามารถปั่นด้วยเครื่องปั่น โดยใช้ปั่นขนาดเล็ก ความเร็วรอบต่ำ อย่างน้อย 3 นาที จนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

หากผสมในปริมาณมากควรใช้ส่วนพร้อมใบปั่นขนาดใหญ่ ความเร็วรอบไม่เกิน 700 rpm เป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที จนได้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน

ทิ้งส่วนผสมไว้ 1-3 นาที

ห้ามเติมน้ำเพิ่มหลังผสมเสร็จ

การทำงาน

ฉาบผลิตภัณฑ์ด้วยเกรียงลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ อาจฉาบได้มากกว่า 1 ชั้นขึ้นอยู่กับความเรียบที่ต้องการ

หากพื้นผิวมีรูพรุนมาก ให้ฉาบชั้นแรกเพื่อเติมเต็มรูพรุน จะทำให้การทำงานในชั้นถัดไปง่ายขึ้น

ความหนาในการฉาบประมาณ 0.3-2.0 มม. ทิ้งให้แห้งประมาณ 1-2 ชม. ก่อนทำงานชั้นถัดไป

ปล่อยให้แห้งตัวเต็มที่ประมาณ 3-7 วันก่อนทำการตกแต่งด้วยวัสดุทับหน้า

เมื่อพื้นผิว ARDEX F 7 แห้งดีแล้วสามารถขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย

ปริมาณการใช้งาน

1.2 กก./ ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ

ถุง 20 กก.

ARDEX F 7

Skim Coat ปูนฉาบบาง สำหรับตกแต่งผิว

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ	ผงปูน
สี	เทา ขาว
ความหนาแน่น	ประมาณ 1.7 กก./ ลิตร
อายุการใช้งานหลังผสม	ประมาณ 80 นาที ที่ 25°C
ระยะเวลาแห้งตัว @ 25°C: - แห้งตัวเริ่มต้น - แห้งตัวสมบูรณ์	ประมาณ 4 ชม. ประมาณ 8 ชม..

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

หากยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 12 เดือนหลังจากวันผลิต หากเก็บรักษาในที่แห้ง ป้องกันจากแสงแดด

ข้อแนะนำในการทำงาน

- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน: 5°C - 35°C
- ห้ามใช้งานบนพื้นผิวประเภทยิปซัม
- ควรซ่อมรอยแตกร้าวก่อนการฉาบบาง
- ในกรณีที่อุณหภูมิสูง ให้ปกป้องพื้นผิวจากการแห้งตัวเร็วเกินไป ด้วยการพรมน้ำเล็กน้อยบนพื้นผิว
- ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำทันทีหลังการทำงาน

ข้อควรระวัง

ใช้งานภายใต้การระบายอากาศที่ดี ห้ามสูดดมไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง กรณีกระเด็นถูกผิวหนัง ควรล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำสะอาด หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก และรีบไปพบแพทย์

สำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม ดูได้จากคู่มือความปลอดภัย (MSDS) ที่เว็บไซต์อาร์เด็กซ์ www.ardex.co.th

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารด้านเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจสอบตราสารการณืหน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้อง ทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นและบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์:

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

7 Eunos Ave 8A Singapore 409460

Telephone: +65 6861 7700

Telefax: +65 6970 1424

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย:

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandar Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

เมษายน 2563