

คุณสมบัติ

: เมทัล โพรเมอร์ เป็นสีรองพื้นกันสนิมที่ประกอบด้วย อัลซัด เรซินชนิดพิเศษ กับผงสีออกไซด์ของเหล็ก
แห้งเร็ว ทาได้เรียบ และยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี
: เหมาะสำหรับใช้ทาเป็นสีรองพื้นงานเหล็กทั่วไป ทั้งภายนอก และภายใน โดยใช้ควบคู่กับสีทับหน้าระบบอัลซัด

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของสี : สีอัลซัด
ชนิดสี : น้ำตาล-แดง
ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน
ความถ่วงจำเพาะ : 1.45 ± 0.05
เนื้อสีโดยปริมาตร : $55 \pm 2 \%$
จุดวาบไฟ : 32 องศาเซลเซียส

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	ไม่น้อยกว่า	ไม่มากเกินไป	แนะนำ
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	30	50	40
การครอบคลุมพื้นที่ (ทฤษฎี)	55	91	73
	(ตร.ม. / ลิตร)	18.3	11.0
การครอบคลุมพื้นที่ (ปฏิบัติ)	69.4	41.6	52.0
	(ตร.ม. / ลิตร)	16.5	10.0
	(ตร.ม. / แกลลอน)	62.5	37.5
		46.8	

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว

อุณหภูมิ	25 °C	30 °C	35 °C
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	1 ชั่วโมง	40 นาที	20 นาที
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	8 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งทาทับ	8 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง
อย่างมาก	-	-	-

หมายเหตุ : การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนางของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี จะมีผลกระทบ
และสัมพันธ์กับระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี

การใช้งาน

อัตราส่วนผสม	ส่วน เอ	ส่วน บี	
โดยปริมาตร	1	-	
โดยน้ำหนัก	1	-	
วิธีการใช้งาน	Airless Spray	Air Spray	
เจือจางด้วย	5-10	15-20	ท / กลัง
ทีโอเอ กิโนเนอร์ เบอร์ 21			10-15
เครื่องมือที่ใช้	กราคอ 519	ปืนพ่นสี (Iwata)	
	กราคอ 521		ลูกกลิ้งขนสั้น (Stanley)
แรงดัน	110-140 กก./ตร.ซม.	3-4 กก./ตร.ซม.	แปรงทาสี
			-

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนดให้เข้ากันก่อนเจือจางด้วยกิโนเนอร์ในปริมาณที่แนะนำ
จากนั้นทวนส่วนผสมต่อไปอีก 2-3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ตัดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่ต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า