



ARDEX P 82

Synthetic Resin Based Primer

น้ำยารองพื้นสูตรเรซินสังเคราะห์

Solvent Free

ปราศจากสารทำละลาย

Replacing Any Neoprene Primer

สามารถใช้งานแทนน้ำยารองพื้นนีโอพรีนได้

Non -flammable

ไม่ไวไฟ

Non- toxic

ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตราย

Non-Explosive

ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด

On smooth and non-porous surfaces

เหมาะสำหรับติดตังบนพื้นผิวเรียบ ปราศจากรูพรุน

บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

10540 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075

อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD

969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand

Telephone: +66 2316 3069

TelFax: +66 2316 3075

Email: sales@ardex.co.th

Website: www.ardex.co.th

ARDEX P 82

Synthetic Resin Based Primer น้ำยารองพื้นสูตรเรซินสังเคราะห์

ลักษณะการใช้งาน

ARDEX P 82 คือผลิตภัณฑ์ประเภทไพรเมอร์และประสานคอนกรีต ชนิดสองส่วนผสม สูตรเรซินสังเคราะห์ เหมาะสำหรับรองพื้นให้กับพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงและปราศจากรูพรุนก่อนเทพื้นปรับระดับ เช่น พื้นเหล็ก พื้นที่ทำสีไว้แล้ว พื้นกระเบื้องเคลือบ เป็นต้น P 82 ปราศจากสารทำละลาย (solvent free) ไม่ไวไฟและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีการพรมน้ำให้เกิดความชื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ARDEX P 82 สูตรเรซินสังเคราะห์ ชนิดสองส่วนผสมประกอบด้วย ส่วนผสมพาร์ท A ซึ่งเป็นน้ำยาสีแดงอ่อนและ พาร์ท B น้ำยาสีขาว หลังจากผสมทั้งสองพาร์ทเข้าด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 แล้ว ส่วนผสม P 82 จะมีน้ำหนัก 1 กก./ลิตรโดยประมาณและมีค่า pH เท่ากับ 11

เมื่อติดตั้ง ผลิตภัณฑ์จะทำปฏิกิริยา สามารถสร้างแรงยึดเกาะที่ติดบนพื้นผิวเรียบที่มีความหนาแน่นสูง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีที่หลุดลอก คราบกาวยา และวัสดุที่ไม่ติดแน่นออกให้หมด พื้นผิวต้องเรียบ ปราศจากรอยแตกและหลุมต่างๆ ทำการขจัดสารคงค้างต่าง ๆ บนพื้นผิวออกให้หมด

การผสม

ผสมพาร์ท A และ พาร์ท B เข้าด้วยกัน ในอัตราส่วน 1:1 จนกระทั่งส่วนผสมทั้งสองกลายเป็นน้ำยาเนื้อเดียวกัน ใช้งานทันทีหลังผสม โดยผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาทำงาน 60 นาที ณ อุณหภูมิ 20 °C

วิธีการทำงาน

ทาสีน้ำยาที่ผสมแล้วเป็นชั้นบาง ๆ ลงบนพื้นผิวโดยใช้ลูกกลิ้ง ไม่ควรใช้ไม้ม็อบหรือสเปรย์ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์เป็นอันตราย และทาสีน้ำยาให้ทั่วถึงทั้งบริเวณพื้นผิว โดยไม่ให้น้ำยาท่วมขังอยู่บนจุดใดจุดหนึ่ง ทิ้งไว้ให้แห้งจนน้ำยากลายเป็นฟิล์มใส จากนั้นจึงเทพื้นปรับระดับทับหน้าในลำดับต่อไป ควรทิ้ง ARDEX P 82 ให้แห้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (สูงสุด 24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะพื้นผิว อุณหภูมิและการระบายอากาศ

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทันทีด้วยน้ำที่ที่เสร็จงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังเป็นระยะเวลานาน

การบรรจุ

ARDEX P 82 บรรจุเป็นเช็ทขนาด 6 กิโลกรัม

อายุการใช้งาน

หากยังไม่แกะบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ARDEX P 82 มีอายุการใช้งานไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันผลิต

ปริมาณการใช้งาน

5 - 10 ตารางเมตร/ลิตร ขึ้นอยู่กับสภาวะพื้นผิวเดิม (1 ลิตร = 1 กก.)

ข้อควรระวัง

เมื่อผลิตภัณฑ์โดนผิวหนัง เข้าตา ปากหรือจมูก โปรดล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงการกลืนผลิตภัณฑ์ หากกลืนควรรีบไปพบแพทย์ สำหรับ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับล่าสุด ณ เว็บไซต์ www.ardex.co.th

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจตราสถานการณ์งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้อง ทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและแผนพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandur Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

มกราคม 2016