



คุณสมบัติ	ทีโอเอ วู้ดซิลด์ เป็นสีน้ำคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกโดยเฉพาะ ให้ฟิล์มสีที่ทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ดี ป้องกันการซึมของน้ำ จึงช่วยป้องกันไม้จากเชื้อรา ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูงและยึดเกาะกับไม้ได้ดี																															
ข้อมูลทางเทคนิค	อะคริลิก อิมัลชัน เลือกเวดสีได้จากแคตตาล็อกและพัดสี(Fandek) เนียน <table><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>69.0 ± 2.0</td><td>%</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>54.0 ± 2.0</td><td>%</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td>-</td><td>°C</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>-</td><td>กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>100</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>50-60</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>35-40</td><td>ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว</td></tr></table> หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>30-40</td><td>นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>1</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>1</td><td>วัน</td></tr></table>		เนื้อสีโดยปริมาตร	69.0 ± 2.0	%	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	54.0 ± 2.0	%	จุดควบไฟ	-	°C	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100	ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	50-60	ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30-40	นาที	ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)	1	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	1	วัน
เนื้อสีโดยปริมาตร	69.0 ± 2.0	%																														
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	54.0 ± 2.0	%																														
จุดควบไฟ	-	°C																														
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร																														
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100	ไมครอน																														
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	50-60	ไมครอน																														
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว																														
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30-40	นาที																														
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)	1	ชั่วโมง																														
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	1	วัน																														
มาตรฐานอ้างอิง	-																															
วิธีใช้งาน	อุปกรณ์ : การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง ทินเนอร์ : น้ำสะอาด การผสมทินเนอร์ (%) : 5 – 10% โดยปริมาตร																															
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวใหม่ 1. ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ ดีเอสซี #240 – 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย 2. อุดโป๊วรอยแตก ตำหนึบบนไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย 3. ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว ระบบการทาสี สีรองพื้น สีทับหน้า ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน : การรองพื้นด้วย ทีโอเอ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ 0AWP จำนวน 1 เทียว : การรองพื้นด้วย ทีโอเอ ยูนิเวอร์แซล อันเดอร์โคท ไวท์ เบอร์ G1600 จำนวน 1 เทียว : ทาด้วย สีน้ำ ทีโอเอ วู้ดซิลด์ อย่างน้อย 2 เทียว : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี																															
การเก็บรักษา	สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภณฑ์ : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 – 30°C นับจากวันที่ผลิต)																															



ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า