

เบเยอร์ เดคสเทน

สีย้อมพื้นเนื้อไม้ชนิดค้ำาน เกรดอัลตราพรีเมียม

<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>	<p>เบเยอร์ เดคสเทน คือสีย้อมพื้นและพ่นไม้ชนิดฟิล์มสีกึ่งโปร่งแสงชนิดค้ำาน เหมาะสำหรับการทาภายนอกและภายใน ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษโดยพัฒนาจากเทคโนโลยีขั้นสูง ด้านการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ป้องกันการกัดกร่อน ฟิล์มสีมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นพิเศษ เนื่องจากฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถซึมลงไปในเนื้อไม้เพื่อปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดการหดหรือขยายตัวของไม้ธรรมชาติได้โดยไม่ให้เกิดปัญหาแตก แตก พอง ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับงานไม้ทุกชนิด โดยเฉพาะงานไม้ภายนอกที่ต้องการความทนทานต่อการเหยียบย่ำและขีดข่วน</p> <p>สีเบเยอร์ เดคสเทน ได้คัดเลือกเม็ดสีที่มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV ได้เป็นพิเศษ จึงสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นถึง 200-300%</p> <p>* เบเยอร์ เดคสเทน ชนิดค้ำาน เบอร์ เอ็ม-39xx</p> <p>ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p>																				
<p>คุณสมบัติสำคัญ</p>	<p>* สำหรับงานไม้ภายนอกและภายใน ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตได้ดี * ฟิล์มสีกึ่งโปร่งแสงโชว์ลายไม้ชัดเจน และเพิ่มสีสันของไม้ให้สวยงามตามธรรมชาติได้ยาวนาน</p> <p>* ช่วยปกป้องเนื้อไม้ไม่ให้เปลี่ยนสีเมื่อถูกแสงแดด * ลดการดูดซึมของน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ และยังปล่อยให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ สัจจึงไม่แตก แตก หรือ พอง รวมทั้งไม่ทำให้ไม้เกิดการโก่งงอ บิดตัว หรือเสียรูปร่าง</p> <p>* ฟิล์มสีสีทนทาน ปกป้องไม้ได้ยาวนานกว่า * สดการดูดซึมของน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ และยังปล่อยให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ สัจจึงไม่แตก แตก หรือ พอง รวมทั้งไม่ทำให้ไม้เกิดการโก่งงอ บิดตัว หรือเสียรูปร่าง</p> <p>* แท่งเร็ว ใช้งานง่าย สะดวก และง่ายต่อการบำรุงรักษา * ฟิล์มสีสีทนทานต่อการขีดข่วน ขูดขีด</p> <p>* สูตรกลิ่นอ่อน ไม้เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย</p> <p>ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p>																				
<p>คุณสมบัติการใช้งาน</p>	<p>เบเยอร์ เดคสเทน เหมาะสำหรับการทากิ่งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนที่เป็นส่วนประกอบของอาคารในแนวตั้งและพื้น เช่น ไม้พื้น พื้นระเบียงไม้ ฝ้าผนังบ้าน ราวระเบียง รั้ว ระเบียงไม้ ประตู บันได ศาลา พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สนาม</p>																				
<p>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ไม่น้อยกว่า</th> <th>ไม่เกิน</th> <th>แนะนำ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>ปริมาณพื้นที่ครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไม้ที่ทา</td> </tr> <tr> <td>* ทาได้ตามพื้นที่ (ตารางเมตร/ลิตร)</td> <td>15</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>: สีที่ทาออกมาจะมีความอ่อนแก่ ขึ้นอยู่กับสีเดิมของเนื้อไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาบเนื้อที่เล็กๆ ก่อน</p>		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ	* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0	* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0	* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	70	80	ปริมาณพื้นที่ครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไม้ที่ทา	* ทาได้ตามพื้นที่ (ตารางเมตร/ลิตร)	15	20	
	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ																		
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0																		
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0																		
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	70	80	ปริมาณพื้นที่ครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไม้ที่ทา																		
* ทาได้ตามพื้นที่ (ตารางเมตร/ลิตร)	15	20																			
<p>คุณสมบัติทางกายภาพ</p>	<p>* ประเภทของสี : สีย้อมพื้นไม้ชนิดค้ำาน</p> <p>* ลักษณะฟิล์มสี : ค้ำาน</p> <p>* เดคสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ เดคสเทน"</p> <p>* ความกว้างจำเพาะ : 1.02 - 1.08</p> <p>* เนื้อสีโดยปริมาตร : 35%</p> <p>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)</p> <p>แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง</p> <p>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 8 - 12 ชั่วโมง</p> <p>เวลาแห้งใช้งานได้ : 1 วัน</p> <p>* จุดควบไ้ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส</p>																				
<p>วิธีการใช้งาน</p>	<p>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น</p> <p>* ทินเนอร์ : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดทันที</p> <p>* การผสมก่อนใช้งาน : พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 - 18 % โดยน้ำหนัก</p> <p>: คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา และทึบนครระหว่างทา</p> <p>: จุ่มสีและแปดแปรงให้หมด อย่าทาด้วยแปรงที่ชุ่มสี ควรล้างแปรงตามแนวสายไม้ อย่าทาทิ้งขว้างแนวเสี้ยน ระมัดระวังอย่าสีกับชิ้นกัน</p> <p>: ทามาก่อนหรือหลังฝนตก หรือระหว่างอากาศชื้นปิดปกติ</p> <p>: โดยปกติจะทาสีเพียง 2 เที่ยว ไม้ภายนอกทา 2 - 3 เที่ยว เพื่อช่วยปกป้องเนื้อไม้จากแสงแดด และให้ไม้คายความชื้นได้ดีที่สุด</p> <p>ไม่ควรทาเกิน 3 เที่ยว สำหรับพื้นที่ที่เคยทาสีสแตมมาก่อน ไม่ควรทาเกิน 2 เที่ยว</p>																				
<p>ระบบการทาสี</p>	<p>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหูดหล่นต้องขัดหรือลอกออกให้หมด</p> <p>: ไม้ที่ผ่านการร่อนน้ำยา ให้ทำความสะอาดโดยการขัดฝุ่นและคราบไขมัน</p> <p>: ไม้ที่ไม่ผ่านการร่อนน้ำยาให้ใช้น้ำยาป้องกันไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนที่ผิว ไม้ที่สัมผัสกับพื้นดินให้ใช้ยาป้องกันการพุกร่อนและปลอกที่เหมาะสม ทั้งไม้แห้งสนิทประมาณ 2-5 วัน ทำความสะอาดผิวไม้ให้ปราศจากฝุ่น เชื้อรา ตะไคร่และยางไม้</p> <p>: ไม้ใหม่หากมียางไม้ให้ใช้น้ำมันผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-1199 เช็ดให้สะอาด</p> <p>: บริเวณที่มีความชื้น หรืองานไม้ที่อยู่บริเวณชายทะเล ควรใช้ตะปูหรือตะปูสแตนเลส</p> <p>: ไม้เก่าที่เคยเคลือบ ต้องล้างทำความสะอาด และขัดบริเวณที่มีสารเคลือบเหลืออยู่ออกให้หมดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ</p> <p>: สำหรับไม้เนื้อแข็ง จะต้องขัดด้วยกระดาษทรายความละเอียด 80-100 ก่อนเพื่อเป็นการเปิดร่องเสี้ยน</p> <p>: ถ้าไม้มีสภาพฟิล์มสีที่เสื่อมสภาพมาก ต้องขูด/ลอกบริเวณพื้นผิวด้วยกระดาษทราย จนถึงเนื้อไม้เดิม</p> <p>* ระบบสี : พื้นผิวไม้ภายใน : เบเยอร์ เดคสเทน จำนวน 1 - 2 เที่ยว</p> <p>: พื้นผิวไม้ภายนอก : เบเยอร์ เดคสเทน จำนวน 2 - 3 เที่ยว</p>																				
<p>การเก็บรักษา</p>	<p>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</p>																				
<p>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</p>	<p>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</p> <p>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</p> <p>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</p>																				
<p>คำเตือน</p>	<p>: เก็บให้พ้นมือเด็ก</p>																				
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>	<p>: -</p>																				
<p>ขนาดบรรจุ</p>	<p>: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน</p>																				

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : พฤษภาคม 2553

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ เดคสเทน