

คุณสมบัติ

: อีโพนาร์ค วานิช เป็นสีรองพื้นสำหรับผิวคอนกรีต ประกอบด้วยอีพ็อกซีเรซิน และโพลีเอไมด์เรซิน เหมาะสำหรับการใช้ทาเป็นสีรองพื้นบนพื้นผิวคอนกรีต ในระบบอีพ็อกซี เช่น ผนัง, พื้นโรงงาน มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ และแทรกซึมลงสู่พื้นผิวได้ดี ตลอดจน ทนทานต่อน้ำ, กรดอ่อน, ด่างอ่อน, สารเคมี, การขูดขีด และการฉีกขาดได้ดี

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของสี

: สีรองพื้นอีพ็อกซี

ชนิดสี

: ใส

ลักษณะฟิล์มสี

: เงาม

ความถ่วงจำเพาะ

: 1.03 ± 0.02

เนื้อสีโดยปริมาตร

: $55 \pm 2 \%$

จุดควบไฟ

: 28 องศาเซลเซียส

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

	ไม่น้อยกว่า	ไม่มากเกินไป	แนะนำ
(ไมครอน)	40	60	50

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก

(ไมครอน)	73	109	91
----------	----	-----	----

การครอบคลุมพื้นที่ (ทฤษฎี)

(ตร.ม. / ลิตร)	13.8	9.2	11.0
----------------	------	-----	------

การครอบคลุมพื้นที่ (ปฏิบัติ)

(ตร.ม. / แกลลอน)	52.0	34.7	41.6
------------------	------	------	------

การครอบคลุมพื้นที่ (ปฏิบัติ)

(ตร.ม. / ลิตร)	9.6	6.4	7.7
----------------	-----	-----	-----

การครอบคลุมพื้นที่ (ปฏิบัติ)

(ตร.ม. / แกลลอน)	36.0	24.0	29.0
------------------	------	------	------

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส

อุณหภูมิ	25 °C	30 °C	35 °C
แห้งผิว	4 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งทากับ

แห้งแข็ง	14 ชั่วโมง	13 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
----------	------------	------------	------------

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์

อย่างน้อย	16 ชั่วโมง	14 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
-----------	------------	------------	------------

อายุการใช้งานหลังผสม

อย่างมาก	2 วัน	2 วัน	2 วัน
	10 ชั่วโมง	9 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง

หมายเหตุ : การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี จะมีผลกระทบต่อ และสัมพันธ์กับระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี

วิธีใช้งาน

อัตราส่วนผสม

ส่วน เอ

ส่วน บี

โดยปริมาตร

4

1

โดยน้ำหนัก

5

1

วิธีการใช้งาน

Airless Spray

Air Spray

ทา / กัล้ง

เจือจางด้วย

-

15-20

10-15

ทีโอเอ กิโนเนอร์ เบอร์ 31

เครื่องมือที่ใช้

-

ปืนพ่นสี (Iwata)

ลูกกลิ้งขนสั้น (Stanley)
แปรงทาสี

แรงดัน

-

3-4 กก./ตร.ซม.

-

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนดให้เข้ากันก่อนเจือจางด้วยกิโนเนอร์ในปริมาณที่แนะนำ จากนั้นทาสีส่วนต่อไปอีก 2-3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

ระบบการใช้งาน										
การเตรียมพื้นผิว										
ผนังคอนกรีต / ปูนฉาบ	: ให้ทำการขูดเศษปูน หรือสิ่งปลอมปนต่างๆออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพเสียหายกัดกร่อน ให้ขูดออกให้ได้มากที่สุด แล้วจึงทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรก และฝุ่นผงต่างๆ ก่อนการทาสีพื้นผิวต้องแห้งสนิท (เช็คความชื้นได้ < 14%)									
ก่อนเคลือบสีขั้นต่อไป	: ทำการขัดทำความสะอาดพื้นผิวฟิล์มสีด้วยตัวทำลายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดคราบฝุ่น, คราบไขมัน, น้ำมัน, จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่เกาะบนฟิล์มสีด้วยทุกครั้งก่อนเคลือบสีขั้นต่อไป ตาม SSPC-SP1 : หากทิ้งฟิล์มสีไว้เกิน 7 วันให้ทำการขัดพื้นผิวของฟิล์มสีด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320-400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างชั้นของฟิล์มสี หลังจากนั้นขัด ทำความสะอาดด้วยตัวทำลายที่เหมาะสมตาม SSPC-SP1 ก่อนที่จะเคลือบสี : กรณีพื้นผิวที่เป็นร่องหลุม รุขระไม่สม่ำเสมอ ให้ทำการอุดโป๊ว ซ่อมแซมด้วยวัสดุอุดโป๊ว Epoxy Putty หลังขั้นตอนการทาสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นขัดตกแต่งให้เรียบร้อย									
ระบบการทาสี										
งานปกป้องพื้นผิวเหล็ก	<table><tr><td>: สีรองพื้น</td><td>อีโพรคาร์ด วาณิช</td><td>50 ไมครอน x 1 เที่ยว</td></tr><tr><td>: สีทับหน้า</td><td>อีโพรคาร์ด อินามัล (สำหรับงานภายใน) หรือ อีโพรคาร์ด (สำหรับงานภายนอก)</td><td>50 ไมครอน x 2 เที่ยว</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50 ไมครอน x 2 เที่ยว</td></tr></table>	: สีรองพื้น	อีโพรคาร์ด วาณิช	50 ไมครอน x 1 เที่ยว	: สีทับหน้า	อีโพรคาร์ด อินามัล (สำหรับงานภายใน) หรือ อีโพรคาร์ด (สำหรับงานภายนอก)	50 ไมครอน x 2 เที่ยว			50 ไมครอน x 2 เที่ยว
: สีรองพื้น	อีโพรคาร์ด วาณิช	50 ไมครอน x 1 เที่ยว								
: สีทับหน้า	อีโพรคาร์ด อินามัล (สำหรับงานภายใน) หรือ อีโพรคาร์ด (สำหรับงานภายนอก)	50 ไมครอน x 2 เที่ยว								
		50 ไมครอน x 2 เที่ยว								
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 85% RH : อุณหภูมิของพื้นผิวต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิวซึ่งจะมีผลต่อการยึดเกาะ และการแห้งแข็งของฟิล์มสีได้									
การเก็บรักษา										
สภาวะการเก็บรักษา	: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป									
อายุผลิตภัณฑ์	: 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 °C : สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทได้ ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป									
ขนาดบรรจุ	<table><tr><td>ขนาดบรรจุภัณฑ์</td><td>ส่วน เอ :</td><td>ส่วน บี :</td></tr><tr><td>ชุด 1 แกลลอน</td><td>1 แกลลอน</td><td>1/4 แกลลอน</td></tr></table>	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ส่วน เอ :	ส่วน บี :	ชุด 1 แกลลอน	1 แกลลอน	1/4 แกลลอน			
ขนาดบรรจุภัณฑ์	ส่วน เอ :	ส่วน บี :								
ชุด 1 แกลลอน	1 แกลลอน	1/4 แกลลอน								
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)									
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากคุณภาพของสีเท่านั้น : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า									