

คุณสมบัติ

: อีโพนาร์ค # 100 เป็นสีพ็อกซี ชนิดฟิล์มหนาสูง สำหรับทังหรือทังคต่างๆ
: ใช้เป็นสีพ็อกซี สำหรับภายในทังค มีความทนทานต่อสารเคมี, น้ำเค็ม, น้ำจืด, ผลิตภัณฑงนม, น้ำมัน, น้ำมันดิบ, ด่างและกรดอ่อน

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของสี

: สีพ็อกซี ชนิดฟิล์มหนาสูง สำหรับทังภายในทัง

เวดสี

: ขาว และเทา

ลักษณะฟิล์มสี

: ด้าน

ความถ่วงจำเพาะ

: 1.40 ± 0.05

เนื้อสีโดยปริมาตร

: 59 ± 2 %

จุดควบไพอ

: 21 องศาเซลเซียส

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

	ไม่น้อยกว่า	ไม่มากเกินไป	แนะนำ
(ไมครอน)	100	125	100

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก

(ไมครอน)	169	212	170
----------	-----	-----	-----

การครอบคลุมพื้นที่ (ทฤษฎี)

(ตร.ม. / ลิตร)	5.9	4.7	5.9
----------------	-----	-----	-----

(ตร.ม. / แกลลอน)	22.3	17.9	22.3
------------------	------	------	------

การครอบคลุมพื้นที่ (ปฏิบัติ)

(ตร.ม. / ลิตร)	5.3	4.2	5.3
----------------	-----	-----	-----

(ตร.ม. / แกลลอน)	20.0	16.0	20.0
------------------	------	------	------

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส

อุณหภูมิ	25 °C	30 °C	35 °C
----------	-------	-------	-------

แห้งผิว	1 ชั่วโมง	30 นาที	20 นาที
---------	-----------	---------	---------

ระยะเวลาแห้งทังกับ

แห้งแข็ง	10 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง
----------	------------	-----------	-----------

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์

อย่างน้อย	10 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง
-----------	------------	-----------	-----------

อย่างมาก	7 วัน	5 วัน	4 วัน
----------	-------	-------	-------

อายุการใช้งานหลังผสม

	4 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง
--	-----------	-----------	-----------

หมายเหตุ : การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี จะมีผลกระทบ

และสัมพันธ์กับระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี

วิธีใช้งาน

อัตราส่วนผสม

ส่วน เอ

ส่วน บี

โดยปริมาตร

4

1

โดยน้ำหนัก

85

15

วิธีการใช้งาน

Airless Spray

Air Spray

ทา / ถัง

เจือจางด้วย

5-10

15-20

10-15

ทีโอเอ กิเนอร์ เบอร์ 31

เครื่องมือที่ใช้

กราคอ 419

ปืนพ่นสี (Iwata)

ลูกกลิ้งขนสั้น (Stanley)

กราคอ 412

แปรงทาสี

แรงดัน

150-180 กก./ตร.ซม.

3-4 กก./ตร.ซม.

-

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนดให้เข้ากันก่อนเจือจางด้วยกิเนอร์ในปริมาณที่แนะนำ
จากนั้นทังส่วนผสมต่อไปอีก 2-3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
- : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า