



ทบทวนครั้งที่ 1 10/2560

คุณสมบัติ



ทบทวนครั้งที่ 1 10/2560

วิธีการใช้งาน	Airless Spray	Air Spray	ทา / ถู
เงาจากตัว			
น้ำสะอาด	5-10	5-10	5-10
เครื่องมือที่ใช้	กราด 419 กราด 421	ปืนพ่นสี (Iwata)	ลูกกลิ้งขนสั้น (Stanley) แปรงทาสี
แรงดัน	120-180 กก./ตร.ซม.	3-4 กก./ตร.ซม.	

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนดให้เข้ากันก่อนเงาจากตัวกับเนื้อสีในปริมาณที่แนะนำให้
จากนั้นทาสีส่วนผสมต่อไปอีก 2-3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวหลัก

ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน คราบเกลือ สิ่งสกปรก
และฝุ่นผงต่างๆ พื้นผิวต้องแห้งสนิททุกครั้งก่อนการทาสี
: การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพสูง ให้ทำการพ่นทรายให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP10 /
SIS Sa 2.5 / NACE No.2 / ISO 8501:1
: การเตรียมพื้นผิวในระดับคุณภาพปานกลาง ให้ทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย หรือ
เครื่องขัดลวดทองเหลืองให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP3
หมายเหตุ : ควรรักษาสีรองพื้นทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิว เสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน 4 ชั่วโมง
เพื่อป้องกันการเกิดใหม่

ก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป

: ทำการขัดทำความสะอาดพื้นผิวฟอสส์ด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดคราบฝุ่น คราบไขมัน, น้ำมัน,
จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่เกาะบนพื้นผิวด้วยทุกครั้งก่อน
เคลือบสีชั้นต่อไป ตาม SSPC-SP1
: หากทิ้งฟอสส์ไว้เกิน 7 วันให้ทำการขัดพื้นผิวของฟอสส์ด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320-400 เพื่อเพิ่ม
การยึดเกาะระหว่างชั้นของฟอสส์ หลังจากนั้นขัด ทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม
ตาม SSPC-SP1 ก่อนที่จะเคลือบสี

ระบบการทาสี
งานปกป้องพื้นผิวหลัก

: สีรองพื้น	ทีโอเอ รีส์ท์ คอนเวิร์กเตอร์	30 ไมครอน x 1 เที่ยว
: สีรองพื้น	สีรองพื้นน้ำมันอัลซิด	40 ไมครอน x 2 เที่ยว
: สีทับหน้า	สีน้ำมันอัลซิด (TOA GLIPTON)	40 ไมครอน x 2 เที่ยว

ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน

: ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 85% RH
: อุณหภูมิของพื้นผิวต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิว
ซึ่งจะส่งผลต่อการยึดเกาะ และการแห้งแข็งของฟอสส์ได้

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา
อายุผลิตภัณฑ์

: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท ไม่ควรเก็บในที่ร้อน
และไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
: 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง



ทบทวนครั้งที่ 1 10/2560

ขนาดบรรจุ ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ขนาดบรรจุภัณฑ์ ชุด 1 แกลลอน
	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า