

ข้อมูลทางวิชาการ



แบบบันคังที่ 1 10/2560

คุณสมบัติ

สีบ้ำอะคริลิกแท้100% คุณภาพสูง พลัมสีดำเนินพิเศษ ลดการสะท้อนของแสง ให้การปกปิดรอยต่อ ของฝ้าเพดานได้ดี ทำให้ฝ้าเพดานดูเรียบเนียนเป็นผิวเดียวกัน ไม่เป็นคลื่น พลัมสียึดเกาะตื้อยืน ผสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารproto และสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน เหมาะสมสำหรับทาติดตั้งพื้นผิวฝ้า เพดาน ภายในอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี	สีบ้ำกากาคาจากเย้ออะคริลิกแท้100%	
เวดสี	ขาวและเทาอ่อน	
ลักษณะพิเศษ	ชนิดด้านพิเศษ	
เบื้องต้นโดยประมาณ	34-36	%
เบื้องต้นโดยน้ำหนัก	55-57	%
จุดควบไฟ	N/A	°C
ปริมาณสารอินทรียะเหลวได้	น้อยกว่า 10	กรัม ต่อ สิตร
ความหนาพลัมสีเมื่อเย็บ	100-110	ไมครอน
ความหนาพลัมสีเมื่อแห้ง	35-40	ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว
หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหมายและรูปแบบของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว		
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30	นาที
ระยะเวลาแห้งหากัน (อุณหภูมิ25-30°C)	2	ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	7	วัน

มาตรฐานอ้างอิง

มาตรฐานอุตสาหกรรม 2321-2549(สีэмอลัคบนสกาวะอาคาร)
ผลิตภัณฑ์ไทย

วิธีใช้งาน

อุปกรณ์	อุกเกล็ง แปลงกาสี เครื่องพ่น	
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด	
การเจือจาง (%)	20-25	(กลั้ง หรือ ก้า)

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่น ไข่และคราบไข่	
พื้นผิวปูนเก่าและอิบซิบบอร์ด	ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่มีการเก็บปีวารอยต่อ ให้ปราศจากฝุ่น	
พื้นผิวอิบซิบใหม่	ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่มีการเก็บปีวารอยต่อ ให้ปราศจากฝุ่น	
ระบบการกาสี	กาบ้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอเอ คอบนแทกิ ฟอร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือกาบ้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ฟอร์ซชั่นสี ชุบเปอร์ฟอร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว	
สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า	กาบ้ำยารองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า ฟอร์ซชั่นสี แอดวานซ์ จำนวน 1 เที่ยว	
สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่	กาบ้ำยารองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า ฟอร์ซชั่นสี แอดวานซ์ จำนวน 1 เที่ยว	
สีกันหน้า	กาบ้ำยารองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า ฟอร์ซชั่นสี แอดวานซ์ จำนวน 2-3 เที่ยว	

ข้อมูลทางวิชาการ



กบกบครังก์ที่ 1 10/2560

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท
ให้เปลบตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 5 ปี ต่ออุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมือสัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
ถ้าสีหลอกใส่เมืองคงจะล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่กัน手 ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดกัน手 และ
รีบไปโรงพยาบาล

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การส่วนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดขั้นบันไดมาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เมื่อจากสีถูกนำ
ไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเรอาจไม่สามารถรับประทานในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า