

คุณสมบัติ	: อีโพลีเอสเตอร์ เป็นสีประเภทอีพ็อกซีซิงค์รีซ ชนิดฟิล์มหนา ใช้เป็นสีรองพื้นป้องกันสนิมประเภทซิงค์รีซที่ต้องการความหนาฟิล์มสูง สำหรับงานโครงสร้างเหล็ก, แท็งก์ และท่อ สามารถทนความร้อนได้สูง, ทนต่อน้ำมัน, น้ำ และสารละลายต่างๆ			
ข้อมูลทางเทคนิค	: สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี 2 ส่วน ประเภทซิงค์รีซ			
ประเภทของสี	: เทา			
ชนิดสี	: ด้าน			
ลักษณะฟิล์มสี	: 2.35 ± 0.05			
ความถ่วงจำเพาะ	: 54 ± 2 %			
เนื้อสีโดยปริมาตร	: 18 องศาเซลเซียส			
จุดควบไฟ				
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	(ไมครอน)	ไม่น้อยกว่า 75	ไม่มากเกินไป 100	แนะนำ 75
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	(ไมครอน)	139	185	139
การครอบคลุมพื้นที่ (ทฤษฎี)	(ตร.ม. / ลิตร)	7.2	5.4	7.2
	(ตร.ม. / แกลลอน)	27.3	20.4	27.3
การครอบคลุมพื้นที่ (ปฏิบัติ)	(ตร.ม. / ลิตร)	6.5	5.0	6.5
	(ตร.ม. / แกลลอน)	24.5	18.4	24.5
	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว			
อุณหภูมิ	25 °C	30 °C	35 °C	
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	แห้งผิว 20 นาที	15 นาที	10 นาที	
ระยะเวลาแห้งทาบ	แห้งแข็ง 4 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 16 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	
	อย่างมาก 180 วัน	180 วัน	180 วัน	
อายุการใช้งานหลังผสม	12 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	
	หมายเหตุ : การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนางของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี จะมีผลกระทบต่อและสัมพันธ์กับระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี			
คุณสมบัติของฟิล์มสี	คุณสมบัติ	วิธีการทดสอบ	เกณฑ์ที่ทดสอบ	ผลการทดสอบ
การยึดเกาะ		ASTM D 3359	5B	ผ่าน
ความแข็ง		ASTM D 3363	2H	ผ่าน
การทนต่อการกระแทก		ASTM D 2794	60 นิว-ปอนด์	ผ่าน
การทนต่อไอน้ำเค็ม		ASTM B 117	1000 ชั่วโมง	ผ่าน
วิธีใช้งาน	อัตราส่วนผสม	ส่วน เอ	ส่วน บี	
	โดยปริมาตร	4	1	
	โดยน้ำหนัก	9	1	

วิธีการใช้งาน	Airless Spray	Air Spray	ทา / ถู
เจือจางด้วย	5-10	15-20	10-15
ทีโอเอ กิโนเนอร์ เบอร์ 31			
เครื่องมือที่ใช้	กราด 621 กราด 623	ปืนพ่นสี (Iwata)	ลูกกลิ้งขนสั้น (Stanley) แปรงทาสี
แรงดัน	90-120 กก./ตร.ซม.	3-4 กก./ตร.ซม.	-

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนดให้เข้ากันก่อนเจือจางด้วยทินเนอร์ในปริมาณที่แนะนำ จากนั้นทาสีส่วนผสมต่อไปอีก 2-3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก

: ให้ทำการพ่นทรายให้ได้ตามมาตรฐาน NACE No.2 / SSPC-SP10 / ISO 8501:1 / SIS Sa 2.5 พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน คราบเกลือ สิ่งสกปรก และฝุ่นผงต่างๆ พื้นผิวต้องแห้งสนิททุกครั้งก่อนการทาสี ควรรักษาสีรองพื้นทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิว เรียบร้อยแล้วภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสนิมเกิดใหม่

ก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป

: ทำการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวฟิล์มสีด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดคราบฝุ่น, คราบไขมัน, น้ำมัน, จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่เกาะบนฟิล์มสีด้วยทุกครั้งก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป ตาม SSPC-SP1
: หากทิ้งฟิล์มสีไว้เกิน 7 วันให้ทำการขัดพื้นผิวของฟิล์มสีด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320-400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างชั้นของฟิล์มสี หลังจากนั้นเช็ด ทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมตาม SSPC-SP1 ก่อนที่จะเคลือบสี

ระบบการทาสี

งานปกป้องพื้นผิวเหล็ก

: สีรองพื้น	อีโพลีเอสเตอร์ เอ บี	75 ไมครอน x 1 เที่ยว
: สีชั้นกลาง	อีโพลีเอสเตอร์ เอ บี หรือ อีโพลีเอสเตอร์ เอ บี เอ	100 ไมครอน x 1 เที่ยว
: สีทับหน้า	อีโพลีเอสเตอร์ อีนาเมล (สำหรับงานภายใน) หรือ อีโพลีเอสเตอร์ (สำหรับงานภายนอก)	50 ไมครอน x 2 เที่ยว

ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน

: ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 85% RH
: อุณหภูมิของพื้นผิวต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิว ซึ่งจะส่งผลต่อการยึดเกาะ และการแห้งเงิของฟิล์มสีได้

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป

อายุผลิตภัณฑ์

: 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป

ขนาดบรรจุ

ขนาดบรรจุภัณฑ์	ส่วน เอ :	ส่วน บี :
ชุด 1 แกลลอน	1 แกลลอน	1/4 แกลลอน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์
- : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่ต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
- : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า