

TOA



PROTILE

ทีโอเอ โปรไทล์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน



เหนียวแน่น ทนทาน
มาตรฐานเยอรมัน



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์

- ยึดเกาะดี
- ป้องกันการลื่นไถล
- ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น


TOA PROTILE

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์ ยึดเกาะดี ป้องกันการลื่นไถล ใช้งานได้ทั้งผนังและพื้น

- ทีโอเอ โปรไฟล์ เป็นกาวซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60x60 ซม.
- ใช้งานได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ ภายในเวลา 15 นาที หลังการปู




เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง กาวซีเมนต์ ทีโอเอ



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์
TOA PROTILE



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์
TOA SUPERTILE



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์
TOA PREMIUMTILE

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์

ทีโอเอ โปรไฟล์ เป็นกาวซีเมนต์ปุกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดชนิดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่น ๆ ทำให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะตัวในการสร้างแรงยึดเกาะระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซีเมนต์

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรงแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบน้ำต่าง ๆ
2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ชัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์
3. ถ้าพื้นผิวมีรูรุมรูนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปูกระเบื้อง

วิธีการใช้งาน

1. ผสม ทีโอเอ โปรไฟล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5 - 5.2 ลิตร บันด้วยส่วนรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีมีมันตัวประมาณ 10 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
3. ใช้เกรียงหวัดด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวัดปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวัดให้ตรงกับขนาดของชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
5. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์ เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไฟล์ เต็มแผ่น
6. สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการ ภายในเวลา 15 นาที
7. ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย: 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถุง

ผลิตกันน้ำอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง



SOLUTIONS BUILDER

Innovative Construction Chemicals

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร. 02-335-5777
www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ แป้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางนาเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samurprakan 10570 Thailand Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927

