

คุณสมบัติ	: โพร์ซิชั่น ดีโค้ค (4 Seasons D-Cote) เป็นอะคริลิกชนิดพิเศษสำเร็จรูป ใช้สำหรับงานฉาบปรับผิวบางบนผนังอาคาร ฝ้า และเพดาน เพื่อซ่อมแซมแก้ไขรอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกขยาย รูโพรงอากาศ รูพรุนตามค้ำทำในงานฉาบคูรีบบนผนัง ฉาบปิดผิวเม็ดทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก										
การใช้งาน	: โพร์ซิชั่น ดีโค้คเหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบปรับผิวแบบบาง ตกแต่งผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ตกแต่งแนวตะเข็บหลังจากถอดแบบของคอนกรีต อุดรูพรุนตามค้ำ รูโพรงอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกขยาย										
คุณสมบัติ	: โพร์ซิชั่น ดีโค้คมีคุณสมบัติดังนี้คือ <ul style="list-style-type: none">- ใช้ในงานฉาบแต่งผิวคอนกรีต ผนัง ฝ้า และเพดาน ให้เรียบเนียนได้ระดับ- มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิวดีเยี่ยม จัดตกแต่งได้ง่าย- สามารถฉาบได้บาง โดยไม่แตกร้าว- สามารถฉาบได้หลายชั้นโดยไม่เกิดปัญหาการแตกล่อน- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน- ประหยัดสีที่ใช้ในการทา- สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม										
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>สี</td><td>: โพร์ซิชั่น ดีโค้ค เป็นของเหลวข้น สีขาว</td></tr><tr><td>ค่าความหนาแน่น @ 25°C</td><td>: 1.72 - 1.74 กิโลกรัม / ลิตร</td></tr><tr><td>ปริมาณของแข็งในส่วนผสม</td><td>: 72.0 - 75.0 %</td></tr><tr><td>ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C</td><td>: 9.00 - 10.50</td></tr><tr><td>ค่าความข้นหนืด @ 25°C (Spindle # 7, speed 20)</td><td>: 90,000 - 120,000 Cps</td></tr></table>	สี	: โพร์ซิชั่น ดีโค้ค เป็นของเหลวข้น สีขาว	ค่าความหนาแน่น @ 25°C	: 1.72 - 1.74 กิโลกรัม / ลิตร	ปริมาณของแข็งในส่วนผสม	: 72.0 - 75.0 %	ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C	: 9.00 - 10.50	ค่าความข้นหนืด @ 25°C (Spindle # 7, speed 20)	: 90,000 - 120,000 Cps
สี	: โพร์ซิชั่น ดีโค้ค เป็นของเหลวข้น สีขาว										
ค่าความหนาแน่น @ 25°C	: 1.72 - 1.74 กิโลกรัม / ลิตร										
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม	: 72.0 - 75.0 %										
ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C	: 9.00 - 10.50										
ค่าความข้นหนืด @ 25°C (Spindle # 7, speed 20)	: 90,000 - 120,000 Cps										
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p><u>พื้นผิวปูนใหม่</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง <p><u>พื้นผิวปูนเก่า</u></p> <ul style="list-style-type: none">- พื้นผิวที่จะฉาบต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี และคราบไขมันต่างๆ ในกรณีที่พื้นผิวมีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วนพรุน ให้รองพื้นด้วย น้ำยารองพื้นปูนเก่า- ก่อนการฉาบด้วยโพร์ซิชั่น ดีโค้คให้สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบ สันนูนที่หนาเกินไปออก										
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none">- เปิดฝาค้นให้เข้ากันแล้วใช้งานได้ทันที- ฉาบโพร์ซิชั่น ดีโค้คด้วยเกรียงเหล็ก เกรียงสแตนเลสหรือเกรียงปิว บริเวณพื้นผิวที่ต้องการ- ถ้าต้องการฉาบซ้ำให้ทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป- ถ้าฉาบแล้วไม่เรียบ เมื่อผิวที่ฉาบแห้งตัว ให้ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ตามต้องการ- ทาน้ำยารองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว- ทาด้วยสีทับหน้า 2 เที่ยว										

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none">- พื้นผิวที่มีรูพรุนหรือหยาบมากๆ อาจต้องฉาบ 2 – 3 ชั้น แนะนำให้ฉาบอุดรูพรุนเสียก่อน- ควรใช้โพรซีซัน ดีคัทให้หมดภายในครั้งเดียว หรือถ้าไม่หมดควรปิดฝาให้สนิท- ไม่ควรฉาบในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก- ไม่เหมาะสำหรับนำไปฉาบปิดรอยแตกร้าวในบริเวณที่เป็นรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว- ห้ามใช้กับบริเวณที่ต้องแช่น้ำอยู่ตลอดเวลา เช่น กังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น- โพรซีซัน ดีคัทใช้เป็นตัวอุดตกแต่งผิวบางที่ผนัง ไม่เหมาะสำหรับงานพื้น- ไม่เหมาะสำหรับนำไปฉาบหนาภายในครั้งเดียว- ล้างเครื่องมือกันที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด
ปริมาณการใช้งาน	: โพรซีซัน ดีคัท 0.5 -1.5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1.0 ตารางเมตรต่อความหนา 1 มิลลิเมตร
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุของผลิตภัณฑ์	: เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
ขนาดบรรจุ	: 5 กิโลกรัม ต่อ กระป๋อง และ 25 กิโลกรัม ต่อ ถัง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: ฤทธิ์กัดกร่อนที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า