

คุณสมบัติ	<p>สีเคลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์ (TOA LOFT CLEAR) ใช้สำหรับเคลือบกับ ทีโอเอ ลอฟท์ เป็นสูตรน้ำ ใช้งานง่ายด้วยการกลิ้งหรือทา ไม่มีกลิ่นฉุน ด้วยเทคโนโลยีชนิดพิเศษของ ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ ที่สามารถแทรกซึมลงพื้นผิวลอฟท์ได้ลึก และเข้าไปจับกับโครงสร้างของลอฟท์เกิดเป็นผลึกที่แข็งแกร่ง จึงเสริมสร้างความแข็งแรงและปกป้องลวดลายลอฟท์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังคงลวดลายลอฟท์ให้เหลือเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการซึมเข้าของน้ำ ฝุ่น หรือคราบสกปรกต่างๆช่วยให้การเช็ดทำความสะอาดง่าย เพื่อความงดงามของลอฟท์ให้คงอยู่ยาวนาน.</p>																									
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>อะคริลิกชนิดพิเศษสูตรน้ำ</p> <p>ใส</p> <p>ด้าน</p> <table><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>30-32</td><td>%</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>33-35</td><td>%</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>100-110</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>33-35</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>12-14</td><td>ตารางเมตร ต่อ ชุด (10กก.) ต่อ2 เที่ยว (1ชุด 10 กก. ประกอบด้วย TOA Loft 8กก. และ TOA Loft Clear 2 กก.)</td></tr></table> <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>20-30</td><td>นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>2 - 4</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>7</td><td>วัน</td></tr></table>		เนื้อสีโดยปริมาตร	30-32	%	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	33-35	%	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100-110	ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	33-35	ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	12-14	ตารางเมตร ต่อ ชุด (10กก.) ต่อ2 เที่ยว (1ชุด 10 กก. ประกอบด้วย TOA Loft 8กก. และ TOA Loft Clear 2 กก.)	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	20-30	นาที	ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)	2 - 4	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	7	วัน
เนื้อสีโดยปริมาตร	30-32	%																								
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	33-35	%																								
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100-110	ไมครอน																								
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	33-35	ไมครอน																								
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	12-14	ตารางเมตร ต่อ ชุด (10กก.) ต่อ2 เที่ยว (1ชุด 10 กก. ประกอบด้วย TOA Loft 8กก. และ TOA Loft Clear 2 กก.)																								
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	20-30	นาที																								
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)	2 - 4	ชั่วโมง																								
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	7	วัน																								
มาตรฐานอ้างอิง																										
วิธีใช้งาน	<p>ลูกกลิ้ง แปรงทาสี (แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้งขนสั้นในการเคลือบกับ ทีโอเอ ลอฟท์)</p> <p>น้ำสะอาด</p> <p>การเจือจาง (%)</p> <p>15-20 %</p> <p>อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนเฉลี่ยจากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์</p>																									
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <ol style="list-style-type: none">1. จัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำจัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วทาน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill 1 เที่ยว เพื่อป้องกันเชื้อรา3. ทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน <p>พื้นผิวใหม่</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไ้2. ความชื้นน้อยกว่า 14%																									

ระบบการทาสี สีรองพื้น พื้นผิวเก่า พื้นผิวใหม่	ทาสีรองพื้น ทีโอเอ ไฮโดร คิวคิก โพรโมอร์ จำนวน 1 เทียว กังไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง ไม่ต้องทาสีรองพื้น
สีลวดลาย	1.ดาบ ทีโอเอ ลอฟท์ ด้วยเครื่องดาบ/เครื่องเป็ว ในเทียวแรกดาบและปลือยให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง 2.ก่อนดาบเทียวที่2 ให้ใช้เครื่องเชะบริเวณที่เป็นสีนเพื่อให้ง่ายต่อการดาบสร้างลายในเทียวที่ 2 3.ดาบสร้างลายในเทียวที่2 กังไว้ให้แห้งหมาดๆและจัดด้วยเครื่อง เพื่อให้ขึ้นลวดลาย หลังจากนั้นกั้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนเคลือบใสด้วย สื่คลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์
สื่คลือบกับหน้า	กลั้ง สื่คลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์ ด้วยลูกกลั้งเรียบขนสัน จำนวน 2 เทียว โดยกั้งให้แห้ง อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง ในแต่ละเทียว และหลังสีแห้งแล้ว ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟิล์มสี ด้วยการทดลองพรมน้ำไปบนพื้นผิว ถ้าน้ำยังซึมเข้าควรกลั้งซ้ำ
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้เป็นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 2 ปี นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 25-35°C
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า