



คุณสมบัติ	ทีโอเอ ไฮโดร ควิก โพรเมอร์ นวัตกรรมใหม่ของสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำชนิดพิเศษ ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิกชนิดพิเศษจากยุโรป ด้วยเทคโนโลยี Wall Shield Super nano size ทำให้เนื้อสีจัดเรียงตัวแน่นหนา ซึ่กลดลง-สู่พื้นผิว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิล์มสีกับหน้าได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาบนผนังปูน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดต่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม รวมทั้งตะไคร่น้ำและเชื้อราอีกด้วย																											
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td>: อะคริลิก เรซิน</td></tr><tr><td>เฉดสี</td><td>: ขาว</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td>: เนียน</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>: 38.0 ± 2.0 %</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>: 33.0 ± 2.0 %</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td>: - °C</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>: 2.8 กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>: 100 ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>: 50-60 ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>: 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกียว</td></tr></table> หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>: 30 นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>: 2 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>: 1 วัน</td></tr></table>		ประเภทสี	: อะคริลิก เรซิน	เฉดสี	: ขาว	ลักษณะฟิล์มสี	: เนียน	เนื้อสีโดยปริมาตร	: 38.0 ± 2.0 %	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 33.0 ± 2.0 %	จุดควบไฟ	: - °C	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	: 2.8 กรัม ต่อ ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 100 ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 50-60 ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกียว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	: 30 นาที	ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)	: 2 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	: 1 วัน
ประเภทสี	: อะคริลิก เรซิน																											
เฉดสี	: ขาว																											
ลักษณะฟิล์มสี	: เนียน																											
เนื้อสีโดยปริมาตร	: 38.0 ± 2.0 %																											
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 33.0 ± 2.0 %																											
จุดควบไฟ	: - °C																											
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	: 2.8 กรัม ต่อ ลิตร																											
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 100 ไมครอน																											
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 50-60 ไมครอน																											
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกียว																											
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	: 30 นาที																											
ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)	: 2 ชั่วโมง																											
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	: 1 วัน																											
มาตรฐานอ้างอิง	: -																											
วิธีใช้งาน	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td>: การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง</td></tr><tr><td>ทินเนอร์</td><td>: น้ำสะอาด</td></tr><tr><td>การผสมทินเนอร์ (%)</td><td>: โดยปกติผลิตกันที่นี้ออกแบบมาโดยไม่ต้องผสมก่อนการใช้งาน ถ้าต้องการปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน ให้ผสมด้วย น้ำสะอาด 5-10%</td></tr></table>		อุปกรณ์	: การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง	ทินเนอร์	: น้ำสะอาด	การผสมทินเนอร์ (%)	: โดยปกติผลิตกันที่นี้ออกแบบมาโดยไม่ต้องผสมก่อนการใช้งาน ถ้าต้องการปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน ให้ผสมด้วย น้ำสะอาด 5-10%																				
อุปกรณ์	: การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง																											
ทินเนอร์	: น้ำสะอาด																											
การผสมทินเนอร์ (%)	: โดยปกติผลิตกันที่นี้ออกแบบมาโดยไม่ต้องผสมก่อนการใช้งาน ถ้าต้องการปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน ให้ผสมด้วย น้ำสะอาด 5-10%																											
ระบบการใช้งาน	<table><tr><td>การเตรียมพื้นผิว</td><td></td></tr><tr><td>พื้นผิวใหม่</td><td>: ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ : อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</td></tr><tr><td>พื้นผิวเก่า</td><td>: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไ้, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ : พื้นผิวที่เป็นขอสลค หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน : พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และ เชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill) : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท : อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</td></tr><tr><td>ระบบการทาสี</td><td></td></tr><tr><td>สีรองพื้น</td><td>: การรองพื้นด้วย ทีโอเอ ไฮโดร ควิก โพรเมอร์ จำนวน 1 เกียว</td></tr><tr><td>สีทับหน้า</td><td>: สามารถทากับได้ด้วย สีน้ำ อะคริลิก อีเมลชั่น และ สีน้ำมันเคลือบเงาอัลซิด</td></tr><tr><td>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</td><td>: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</td></tr></table>		การเตรียมพื้นผิว		พื้นผิวใหม่	: ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ : อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์	พื้นผิวเก่า	: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไ้, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ : พื้นผิวที่เป็นขอสลค หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน : พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และ เชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill) : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท : อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์	ระบบการทาสี		สีรองพื้น	: การรองพื้นด้วย ทีโอเอ ไฮโดร ควิก โพรเมอร์ จำนวน 1 เกียว	สีทับหน้า	: สามารถทากับได้ด้วย สีน้ำ อะคริลิก อีเมลชั่น และ สีน้ำมันเคลือบเงาอัลซิด	ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี												
การเตรียมพื้นผิว																												
พื้นผิวใหม่	: ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ : อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์																											
พื้นผิวเก่า	: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไ้, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ : พื้นผิวที่เป็นขอสลค หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน : พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และ เชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill) : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท : อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์																											
ระบบการทาสี																												
สีรองพื้น	: การรองพื้นด้วย ทีโอเอ ไฮโดร ควิก โพรเมอร์ จำนวน 1 เกียว																											
สีทับหน้า	: สามารถทากับได้ด้วย สีน้ำ อะคริลิก อีเมลชั่น และ สีน้ำมันเคลือบเงาอัลซิด																											
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี																											

การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 2 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 – 30°C นับจากวันที่ผลิต)
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า